



KLEIBERIT 314.3

Jednokomponentní lepidlo pro vodovzdorné spoje v kvalitě D4 podle normy DIN/EN 204

Oblast použití

- Lepení oken, dveří
- Lepení dělicích stěn a panelů
- Výroba schodišť
- Lepení čepových a ozubových spojů
- Lepení tvrdých a exotických dřevin
- Lepení HPL desek

Přednosti

- Bez míchání a dávkování
- Vhodné pro lepení za tepla i za studena
- Při přivedení tepla krátké lisovací časy
- Bez zvýraznění spáry

Vlastnosti lepeného spoje

- KLEIBERIT 314.3 odpovídá dle DIN/EN 204 kvalitě spoje D 4, (zkušební protokol i.f.t. č. 13-004073-PR01 z 13.01.2014)
- KLEIBERIT 314.3 je zkušeno dle EN 14257 (WATT91), (zkušební protokol i.f.t. č. 13-004073-PR02 z 13.01.2014)
- KLEIBERIT 314.3 splňuje požadavky dle BRL 2339 pro ozubové spoje dřevin smrk, borovice a modřín pro nenosné použití (certifikační číslo 33331)
- Transparentní a nástroje šetřící lepidlová spára

Vlastnosti lepidla

Báze: PVAC disperze
Hustota: ca. 1,11 g/cm³
Hodnota pH: ca. 3
Barva: bílá, v suchém stavu transparentní
Konzistence: středně viskózní
Viskozita při 20°C -Brookfield RVT
Sp. 4/20 Upm: ca. 8.000 ± 2.500 mPas
Otevřená doba (při 20°C): 4-7 minut
Bod zkřídovatění: ca. 10°C
Označování: Není povinné podle směrnic EU (viz bezpečnostní list)

Nanášecí metody

- Štětcem, stěrkou nebo válečkem
- Agregáty rámových lisů a zařízení pro nekonečný vlys
- Nanášecími stroji

Nanášecí zařízení musí být z nerezavějící oceli nebo plastu.

Zpracování

Lepené materiály musí být zbavené prachu, oleje, mastnoty a klimatizované.

Nejvhodnější teplota zpracování je 18-20° C, nejvhodnější vlhkost dřeva pro vnitřní použití je 8 až 10 % a 10 až 14% pro výrobu oken.

Nezpracovávat pod +15°C.

Lepidlo nesmí přijít do styku se železem, jinak hrozí nebezpečí zbarvení.

Zpravidla stačí jednostranný nános. U tvrdého a exotického dřeva se doporučuje oboustranný nános.

Množství nánosu: 150 g/m² při ručním nanášení
100 g/m² při strojním nanášení
Nános dle druhu materiálu

Otevřená doba: 4 - 7 minut

Otevřená doba je závislá na množství nánosu, savosti materiálů, vlhkosti vzduchu a dřeva a na teplotě.

Lisovací tlak: 0,2-0,4 N/mm² při plošném lepení
0,7-1,0 N/mm² u lamel nebo vrstveného dřeva.

Lisovací časy:

Použití	Teplota	Lisovací čas
Lepení spár	20°C	od 15 minut
Plošné lepení (HPL)	20°C	od 20 minut
Plošné lepení (HPL)	50°C	ca. 5 minut
Plošné lepení	80°C	ca. 2 minuty



U všech lepených spojů provedených lepidlem KLEIBERIT 314.3 je třeba dbát na to, aby zátěžové, mechanické opracování lepených materiálů bylo prováděno nejprve po 30 minutách až 1 hodině.

Podle DIN/EN 204 se konečná pevnost kvalitativní skupiny dosahuje po 7 dnech.

Dřevo a dřevěné materiály jsou přírodní materiály, u kterých, v závislosti na místě výskytu, může v ojedinělých případech dojít vlivem specifických vlastností k zabarvení.

Při zpracování lepidla KLEIBERIT 314.3 dochází k uvolňování nepatrného množství kyslíčnicku siřičitého. Doporučuje se na pracovišti instalace odsávání.

Pokud se zpracování uskutečňuje při lisovacích teplotách >20°C, je nutné účinné odsávání.

Je třeba dbát dodržování mezních hodnot koncentrace na pracovišti.

Čištění

Čištění strojů, nanášecího zařízení a obalů od lepidel se provádí vodou.

Velikosti balení

Plastové vědro	4,5 kg netto
Plastový kanystr	5,0 kg netto
Plastové vědro	10,0 kg netto
Plastové vědro	28,0 kg netto
Plastový sud	130,0 kg netto
Plastový kontejner	1.050,0 kg netto

Jiná balení na vyžádání.

Skladování

Skladovat v chladnu, chráněno před mrazem a přímým slunečním světlem.

Doporučená teplota skladování v originálním uzavřeném balení: 10-25°C. Vyšší teploty vedou ke zkrácení skladovací stability.

Teplota	Skladovatelnost
15°C	Ca. 8 měsíců
20°C	Ca. 6 měsíců
25°C	Ca. 4 měsíce
30°C	Ca. 2 měsíce

Dodržujte prosím na obalu uvedené datum použitelnosti.

Chránit před mrazem!

Stav 19.01.2017 ch; nahrazuje předcházející vydání

Likvidace lepidel a obalů

Třída odpadu 080410

Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinárodní značka). Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.

Service

Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.