



# FO-xxM237

## Transparentní PUR vrchní lak – odolný proti poškrábání

### Hlavní vlastnosti:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikace stříkáním</li> <li>• Ideální jako vrchní lak na stolové desky, barové pulty</li> <li>• Výborná matová stejnoměrnost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelentní tvrdost proti mikroškrábancům v matu</li> <li>• Excelentní celková tvrdost lakového filmu v krátké době</li> <li>• Certifikován na protiskluz na podlahy, schody</li> </ul>
--	---

### Verze:

FO-10M237	Lesk 10±2	FO-40M237	Lesk 40±2		
FO-20M237	Lesk 20±2	FO-50M237	Lesk 50±2		
FO-30M237	Lesk 30±2				

<b>Doporučené použití:</b>	• Nábytkové dílce	• Nábytková dvířka	• Stolové pláty
<b>Aplikační metody:</b>	Stříkání		
<b>Příprava výrobku k aplikaci:</b>	hmotnostně:	FO-xxM237	100 %
	tužidlo	FC---M007	50 %
	ředidlo	DF---M002	cca 30 %
	objemově:	stejný poměr jako hmotnostní	

### Chemicko-fyzikální vlastnosti

Obsah sušiny (%)	33±3
Hustota (g/cm <sup>3</sup> )	0.970± 0.030
Viskozita DIN 4 (sek) při 20°C	63±5
Životnost směsi (hod)	2
VOC (kg/kg)	0,655
TOC (kg/kg)	0,505

### Aplikační vlastnosti

Doporučený nános (g/m <sup>2</sup> )	80-140
--------------------------------------	--------

### Aplikace

Zasýchání při 20° C a 45-65%: 100 g/m <sup>2</sup>		Nucené zasýchání: 100 g/m <sup>2</sup>		
			Teplota	Čas
Proti prachu	15 minut	Flash Off	20°C	10 minut
Na dotek	30 minut	Nucené zasýchání	50°C	40 minut
Stohování	2hod	Ochlazení	20°C	10 minut

**Příprava substrátu:** Může být aplikován na jakékoliv typy PUR, PES nebo UV tvrditelných základů, které budou přebroušeny P320.

### Alternativní tvrdidla:

FC M027	Ekonomická varianta tvrdidla

### Alternativní ředidla:

DF---M003	Pro aplikaci v letních měsících při vyšších teplotách a vysoké relativní vlhkosti okolního vzduchu.
DF---M005	Pro aplikaci v letních měsících nebo celoročně při teplotě aplikace min 20 °C.
DF---M009	Pro aplikaci v letních měsících v horkých dnech.

**Další informace**

Výrobek má neomezenou dobu skladovatelnosti. Nicméně, pokud se během dlouhodobého skladování vyskytnou nějaké usazeniny, tak lak před použitím velmi dobře promíchejte.