

<b>Název</b>	<b>SIGA PRO UNIVERZAL</b> <b>Silikonový tmel</b>																																				
<b>Vlastnosti</b>	Jednosložkový silikonový tmel acetátového typu na neporézní materiály, vulkanizující vzdušnou vlhkostí.																																				
<b>Použití</b>	Lepení, tmelení a spárování ve vnitřním i venkovním prostředí. Má vynikající přilnavost k většině neporézních materiálů (sklenářské práce, zasklívání, utěšňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří, výroba oken a dveří, spárování dlaždic a obkladů, utěšňování průduchů). Nepoužívejte na porézní materiály.																																				
<b>Technické údaje</b>																																					
	<table border="0"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>0,98 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Doba zpracování:</td> <td>15 min.</td> </tr> <tr> <td>Vulkanizace:</td> <td>3 mm /24 hod.</td> </tr> <tr> <td>Modul N.mm<sup>2</sup>:</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tahu N.mm<sup>2</sup>:</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>Tažnost:</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>Tvrдость:</td> <td>18 Shore A</td> </tr> <tr> <td>Pohyb ve spáře:</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Smrštění:</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +30°C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnost:</td> <td>-40°C až +100°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Přetíratelný:</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>transparentní, bílá, šedá, hnědá, černá</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kartuše 310 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	0,98 g/cm <sup>3</sup>	Doba zpracování:	15 min.	Vulkanizace:	3 mm /24 hod.	Modul N.mm <sup>2</sup> :	0,36	Pevnost v tahu N.mm <sup>2</sup> :	0,6	Tažnost:	200%	Tvrдость:	18 Shore A	Pohyb ve spáře:	20%	Smrštění:	2%	Aplikační teplota:	+5°C až +30°C	Tepelná odolnost:	-40°C až +100°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ne	Barva:	transparentní, bílá, šedá, hnědá, černá	Balení:	kartuše 310 ml
Vzhled:	nestékavá pasta																																				
Měrná hmotnost:	0,98 g/cm <sup>3</sup>																																				
Doba zpracování:	15 min.																																				
Vulkanizace:	3 mm /24 hod.																																				
Modul N.mm <sup>2</sup> :	0,36																																				
Pevnost v tahu N.mm <sup>2</sup> :	0,6																																				
Tažnost:	200%																																				
Tvrдость:	18 Shore A																																				
Pohyb ve spáře:	20%																																				
Smrštění:	2%																																				
Aplikační teplota:	+5°C až +30°C																																				
Tepelná odolnost:	-40°C až +100°C																																				
Odolnost UV záření:	ano																																				
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																																				
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																																				
Přetíratelný:	ne																																				
Barva:	transparentní, bílá, šedá, hnědá, černá																																				
Balení:	kartuše 310 ml																																				
<b>Příprava podkladu</b>	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost.																																				
<b>Upozornění</b>	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem! Nepoužívejte na porézní materiály.																																				
<b>Bezpečnost</b>	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																																				