

T-REX EXTRA FIX

Snadno použitelné montážní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Vlákny zesílená konstrukce lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje. Neobsahuje rozpouštědla, je šetrné k životnímu prostředí. Zvláště vhodné pro porézni materiály.



Technická data:

Báze	akrylový polymer
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Měrná hmotnost:	cca 1,30 g/ml
Teplotní odolnost (po vytvrzení)	-20°C až +70°C
Otevřený čas (20°C/65% r. v.)*	15 minut
Počáteční přilnavost	min. 300 kg/m ²
Finální pevnost spoje	dřevo - dřevo cca. 22 kg/cm ²
Finální pevnost spoje	dřevo - hliník cca. 16 kg/cm ²
Finální pevnost spoje	dřevo - PVC cca. 12 kg/cm ²

*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.

Charakteristika:

- zesílené vlákny
- počáteční přilnavost vyšší než 300kg/m²
- bez obsahu rozpouštědel
- vhodné pro lepení na nerovné povrchy
- aplikace na jeden z podkladů
- vynikající přilnavost na širokou škálu stavebních materiálů
- vhodné pro interiér i řadu venkovních aplikací
- bez zápachu

Příklady použití:

- určeno pro lepení mnoha materiálů s okamžitou fixací
- lepí dřevo, řadu plastů, pěnový polystyrén, cihly, kámen, dlaždice, kovy na porézni povrchy jako beton, omítka, MDF, OSB, překližka, dřevotřískka, sádrokarton apod.
- vhodné pro lepení dekorativních prvků, podlahových lišt, obkladových desek apod.
- pro vertikální i horizontální lepení

Provedení:

Barva: bílá

Balení: kartuše 380 g

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé povrchy mimo PP, PE, Teflon a Asfalt. Alespoň jeden z povrchů by měl být savý (při lepení dvou nesavých povrchů se výrazně prodlužuje doba vytvrzení lepidla).

Stav povrchu: čistý, suchý, soudržný, bez mastnoty a prachu

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Lepidlo naneste aplikační pistolí na jednu plochu ve formě pruhů nebo bodů (při lepení větších ploch aplikujte pruhy 15 cm od sebe). Lepidlo vždy naneste i po okrajích a do rohů lepených částí. Ihned silně stlačte, případně poklepejte gumovou paličkou. Při lepení velmi těžkých předmětů může být zapotřebí jejich zafixování po dobu úplného vytvrzení lepidla (24-48 hodin.). Aplikací teplota: +5°C až +35°C.

Čištění: nevytvrzené vodou, po vytvrzení mechanicky.

Opravy: T-REX EXTRA FIX

Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.